

# TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

## TCVN 1074 : 1986

### GỖ TRÒN – PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG THEO KHUYẾT TẬT

#### *Round timber – Specifications based on its defects*

#### Lời nói đầu

TCVN 1074 : 1986 thay thế TCVN 1074 : 1971.

TCVN 1074 : 1986 do Chi hội khoa học kỹ thuật – Bộ Lâm nghiệp biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trình duyệt, Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) ban hành.

Tiêu chuẩn này được chuyển đổi năm 2008 từ Tiêu chuẩn Việt Nam cùng số hiệu thành Tiêu chuẩn Quốc gia theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.

### GỖ TRÒN – PHÂN CẤP CHẤT LƯỢNG THEO KHUYẾT TẬT

#### *Round timber – Specifications based on its defects*

1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho gỗ cây lá rộng dùng để xẻ và khuyến khích áp dụng đối với gỗ tròn chuyên dùng.

2. Dựa vào mức độ khuyết tật, gỗ tròn được phân thành các hạng A, B, C theo quy định trong Bảng sau:

Khuyết tật	Giới hạn cho phép		
	Hạng A	Hạng B	Hạng C
1. Mực nát			
Tỷ lệ giữa đường kính phần mực nát bên trong, rỗng ruột, ở đầu cây gỗ, so với đường kính cây gỗ (tại vị trí bị mực) tính theo %, không lớn hơn	Không được phép	10	30
– Tỷ lệ giữa chiều dày lớp mực ngoài (tại vị trí bị mực nhiều nhất) so với đường kính cây gỗ tính theo %, không lớn hơn (không tính phần giác của gỗ nhóm I)	Không được phép	10	30
2. Lỗ mọt			
Số lượng lỗ mọt (hoặc lỗ hủ, mạch trạch) có đường kính lỗ từ 3 mm trở lên trên 1 m dài của cây gỗ, không lớn hơn...	3	20	30
3. Nứt			
(chỉ tính các vết nứt có chiều rộng từ 3 mm trở lên)			
– Tỷ lệ giữa chiều dài vết nứt dọc vỏ nứt ngôi sao, so với chiều dài cây gỗ tính theo %, không lớn hơn	5	20	30
– Tỷ lệ giữa chiều dài cung (trên mặt cắt cây gỗ) của vết nứt vành khăn, so với chu vi cây gỗ, không lớn hơn	Không được phép	1/3	1/2
– Số lượng vết nứt ở đầu cây gỗ, không lớn hơn	2	4	–
4. Cong – Cong khác chiều	Không	Không	Không

	được phép	được phép	được phép
- Cong một chiều			
a) gỗ dài dưới 4 m, độ cong tính theo % giữa chiều cao và chiều dài đoạn cong nhất, không lớn hơn	2	4	6
b) gỗ dài từ 4 m trở lên, độ cong tính theo % giữa chiều cao và chiều dài đoạn cong nhất, không lớn hơn	3	5	7
5. Mất			
- Tỷ lệ giữa đường kính lớn nhất của mất, so với đường kính cây gỗ tại vị trí có mất tính theo %, không lớn hơn	10	30	-
- Số lượng mất sống (có đường kính từ 3 mm trở lên) trên 1 m dài cây gỗ, không lớn hơn...	Không được phép	2	3
- Số lượng mất chết hoặc mất dò (có đường kính từ 3 mm trở lên) trên 1 m dài cây gỗ, không lớn hơn	Không được phép	2	3

CHÚ THÍCH Các u bướu được coi như mất.

3. Xác định các khuyết tật của gỗ theo TCVN 1757 : 1975 đã sửa đổi.